



**PETRILAC®**

## FONDO POLIURETANICO COLOR - Para muebles de madera

Bicomponente - Base Solvente

### PROPIEDADES

Poliuretano.  
Alto poder de relleno.  
Excelente nivelación.  
Alta resistencia química y física.  
Rápido secado.  
Optima dureza y elasticidad.

### CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA (base blanca + catalizador):

**Relación de mezcla en volumen:** 2 partes en volumen de A + 1 parte en volumen de Catalizador P9000.

**Apariencia:** líquido blanco.

**Diluyente:** utilizar hasta 30% de **Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC®**.

**Vida útil de la mezcla:** 6 a 8 horas.

Dejar estacionar la mezcla -mínimo 10 a 15 minutos- antes de proceder a la adición del **Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC®** para la aplicación.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar limpia y seca, totalmente libre de ceras, grasas, resinas, restos de adhesivo y polvo. Debe ser lijada previo al pintado con lija grano 180 a 260.

### APLICACIÓN

Mezclar antes de usar.

**A soplete:** diluir con **Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC®**.

Los procesos habituales de pintado requieren de 1 a 3 manos -según el tipo de madera y acabado que se desee-.

No aplicar capas excesivamente gruesas para evitar, especialmente con temperaturas mayores a 28°C, los clásicos defectos de hervido. En caso de utilizarse en condiciones de muy baja temperatura ambiente, podrían verse alteradas algunas de las características del producto.

Se recomienda la utilización de elementos de protección personal tanto en la preparación, como en la aplicación del producto. Los equipos utilizados para el pintado se limpian con el diluyente citado.

### TIEMPO DE SECADO

**Libre de polvo:** 10 a 15 minutos.

**Al tacto:** 2 horas.

**Para lijado:** 3 a 4 horas.

**Para repintado:** 3 a 4 horas.

Estos valores varían de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad ambiente presentes en el recinto donde se realiza la aplicación.

### PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

PRODUCTO INFLAMABLE DE 1ra.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

Para información sobre la distribución a todo el país: [industria@petrilac.com.ar](mailto:industria@petrilac.com.ar)