



PETRILAC®

ROLAC HIDROLACA - Para pisos de madera en interiores.

ROLAC HIDROLACA es una dispersión poliuretánica acrílica que utiliza materias primas europeas. Posee excelente dureza, nivelación y resistencia a la abrasión. Apto para tránsito medio. Sin olor. La emulsión acrílica ayuda al rápido secado y dureza inicial y la dispersión poliuretánica nos da el control del rayado y la abrasión. El rápido secado permite hacer más trabajos en el día y los ambientes pueden ser habitados en menor tiempo. Muy versátil.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

En pisos nuevos o muy dañados: Pulir el piso, aplicar **Sellador al Agua (MELACRIL, PETRILAC, ECO Hydrotop)**, según las instrucciones para cada etapa. En hidroplastificados en buenas condiciones, lijar hasta lograr un mateado parejo y aplicar 2 ó 3 manos de acuerdo al desgaste.

APLICACION

Mezclar bien antes de usar. Se aplica sin diluir con aplicador pad o barra T invertida. Los bordes y zócalos pueden hacerse previamente con un buen pincel. Luego de la aplicación del **SELLADOR AL AGUA** (como ser **MELACRIL, PETRILAC, ECO Hydrotop**); esperar 2-3 horas y aplicar mínimo 2-3 manos de **HIDROPLASTIFICADOR ROLAC**. Se puede lijar entre manos con lijas finas o paños abrasivos con pulidora circular. No lijar antes de la última mano en acabados brillantes. Teñir el piso antes de la aplicación del **SELLADOR AL AGUA**, si se desea cambiar el tono del piso. No aplicar a temperaturas inferiores a 12°C. Evitar el congelamiento. **No usar Plasticrom Sellador al agua.**

RENDIMIENTO

15 m² por litro y por mano, según la absorción y la calidad del pulido.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto seca en una hora. Entre manos esperar de 2 a 4 horas. Liberar al tránsito liviano en 24 horas. La dureza final es alcanzada en 96 horas. Todos estos tiempos dependen de la temperatura y humedad ambiente.

TEÑIDO DE PISOS DE MADERA:

Teñir previamente con **TINTA COLOR PETRILAC®**. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

CAMBIOS DE COLOR

Teñir primero la madera con **TINTA PETRILAC® ACEITE DE TEKA** diluida con aguarrás y esperar mínimo 24 hs. antes de aplicar el **SELLADOR AL AGUA MELACRIL®**. No aplicar con temperatura exterior menor a 12°C ni con humedad relativa ambiente mayor a 85%. Evitar que se congele.

MANTENIMIENTO

No mojar el piso en las primeras 2 semanas de aplicado y no usar limpiadores alcalinos o abrasivos. No aplicar con temperaturas por debajo de 12°C. Evitar que se congele.

LIMPIEZA

Barrer regularmente y limpiar con trapo humedecido en agua siguiendo las instrucciones del envase. NO mojar el piso dentro de los primeros 15 días.

TERMINACION

Brillante (ceroso) y Satinado.

PRESENTACION

1, 5 y 10 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **PETRILAC PROFESIONAL**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar

Para información sobre la distribución a todo el país: industria@petrilac.com.ar