



PETRILAC®

POLIURETANO COLOR BLANCO PLUS - Para muebles de madera

Bicomponente - Base Solvente

PROPIEDADES

Poliuretano acrílico.
Alta blancura.
No amarillea.
Optima dureza y elasticidad.
Alta resistencia química y física.
Rápido secado.
Uso interior.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA (base blanca + catalizador):

Relación de mezcla en volumen: 2 partes de A P9500 + 1 parte de Catalizador para Poliuretano Color P9800.

Apariencia: líquido blanco.

Brillo 60°: mínimo 96%.

Diluyente: utilizar hasta 30% de **Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC®** de acuerdo al sistema de aplicación utilizado.

Vida útil de la mezcla: 4 horas a 25°C.

Esperar mínimo 10 a 15 minutos antes de proceder a la adición del diluyente para la aplicación.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Una vez seco el **Fondo Poliuretánico Color Bicomponente PETRILAC®**, lijar con lija grano 320 a 400, previo al pintado. La madera debe estar limpia y seca, libre de ceras, grasas, resinas, restos de adhesivo y polvo.

APLICACION

Mezclar antes de usar.

A soplete: diluir hasta un 30% del **Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC® P8900** según el sistema de aplicación utilizado. Los procesos habituales requieren de 1 a 3 manos -según el tipo de madera y acabado que se desee-. No aplicar capas excesivamente gruesas para evitar, especialmente con temperaturas mayores a 28°C, los clásicos defectos de hervido y chorreado. En caso de utilizarse en condiciones de muy baja temperatura ambiente, podrían verse alteradas algunas de las características del producto. Se recomienda la utilización de elementos de protección industrial tanto en la preparación como en la aplicación del producto. Los equipos utilizados para el pintado se limpian con el diluyente citado.

TIEMPO DE SECADO

Libre de polvo: 10 a 15 minutos.

Al tacto: 4 horas.

Para pulido: 48 a 72 horas.

Para repintado: 6 a 8 horas.

Estos valores varían de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad ambiente presentes en el recinto donde se realiza la aplicación.

TERMINACION

Brillante - Satinada - Mate

PRESENTACION

Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

PRODUCTO INFLAMABLE DE 1ra.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar

Para información sobre la distribución a todo el país: industria@petrilac.com.ar