



DANZKE DECK HIDRO

Para pisos de madera en exteriores.

DANZKE DECK HIDRO está elaborado con una combinación de emulsiones acrílicas y siloxanos, que presentan una excelente penetración en los poros de las maderas utilizadas para pisos de madera exteriores. Contiene aditivos que combaten la luz ultravioleta del espectro solar. De gran repelencia al agua permite que el interior de la madera permanezca seca prolongando su vida útil.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar siempre limpias, firmes y libre de contaminantes (aceites, grasas, hongos, algas, etc.). El contenido de humedad de la madera no debería ser superior al 16%.

Maderas nuevas con bajo contenido de taninos o aceites: Lijar la madera en el sentido de las vetas con lija 80, no usar abrasivos a base de acero, como ser viruta.

Maderas nuevas con alto contenido de taninos y extractivos, como ser: lapacho, incienso, etc si es posible dejar 6 meses mínimo a la intemperie antes de la protección; este lapso de tiempo favorece a que el secado posterior de la protección no sea retrasado por los extractivos propios de la madera utilizada.

Lijar los pisos de madera para exteriores máximo con lija número 60/80 (no utilizar granos más finos) para eliminar el aspecto brillante-pulido (mild-glaze) y/o para abrir el poro de la madera y facilitar la correcta penetración de los productos.

Con recubrimientos anteriores: remover totalmente los recubrimientos anteriores y proceder como madera nueva.

Si lavamos la madera con agua y detergentes para la limpieza, enjuagar muy bien y dejar secar la madera totalmente antes de cualquier aplicación de producto, este secado puede demorarse hasta 3 días, dependiendo de las condiciones climáticas y de la madera utilizada en la terraza.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar con pincel. El contenido del envase puede verse lechoso, pero al secar queda totalmente transparente con color.

Aplicar 3 manos. Listo para usar pero de ser necesario diluir máximo con 5% de agua limpia. Los productos al agua se aplican en capas más gruesas de las habituales, evitando sobrepincelar ("peinar") una vez comenzado el secado.

Aplicar una mano a saturación, dejar secar, lijar y aplicar las manos siguientes sin lijar para uniformar la absorción de la madera y el aspecto final. No dejar película sobre la madera, todo el **DANZKE DECK HIDRO** debe ser absorbido por la madera.

En maderas con diferentes zonas de absorción pueden quedar brillos desparejos y pueden requerir lijado y nuevas aplicaciones. Aplicar el **DANZKE DECK HIDRO** en las 6 caras de la madera antes de su colocación. Aplicar madera por madera para evitar marcas por encimados. Cuando la pintura húmeda es aplicada sobre una parte en proceso de secado avanzado muy posiblemente quede diferencia de tono o color. Aplicar cuando no se espere rocío, lluvia, nieve dentro de las siguientes 12 horas.

El color final depende de la rugosidad y color de la madera y la cantidad de manos aplicadas.

No aplicar al sol directo ni sobre superficies calientes. No aplicar con humedad relativa ambiente superior a 80%. No aplicar a temperaturas inferiores a 10C ni mayores a 35C. No aplicar otros recubrimientos sobre el mismo ni agregar tintas ni entonadores. No usar en mesas ni mesadas.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto una hora, entre mano 3 horas; dependiendo de la temperatura y humedad ambiente, de la absorción de la madera y del espesor aplicado.

RENDIMIENTO

Rinde entre 6 y 12 m² por litro y por mano. Un envase de 4 litros rinde 24-48 m² por litro y por mano; dependiendo de la rugosidad y absorción de la madera. Maderas blandas requieren más producto.

LIMPIEZA


Limpieza materiales: con agua y jabón antes que se seque el lasur.

MANTENIMIENTO

Las condiciones de exposición (uso), intemperie, construcción, aplicación, ubicación condicionan el mantenimiento y la duración del **DANZKE DECK HIDRO**. Lijar la micropelícula con lija grano 100/120, para favorecer la adherencia. Una mano de **DANZKE DECK HIDRO** debe ser aplicada cuando visualmente se observa deterioro, desgaste, en maderas duras puede variar entre 12-6 meses.

PRESENTACION

1 y 4 Litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRI LAC[®]
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.