



HIDROLACA PLASTICROM - Para pisos de madera en interiores.

La **HIDROLACA PLASTICROM®** para pisos de madera, otorga terminaciones de buena dureza y resistencia al tránsito, dejando un aspecto de encerado muy natural. Mantiene el color original de la madera sin oscurecerla, destacando la veta.

Bajo olor y sin agentes tóxicos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Recomendamos leer las instrucciones generales de **PULIDO Y PLASTIFICADO PARA PISOS DE MADERA**.

Realizar pulido fino a máquina, usando los granos de lija que corresponden y terminar con lija 180 o 220. Eliminar el polvo por medio de barrido y/o aspirado y terminar con un paño que no suelte pelusa, apenas humedecido en agua.

APLICACION

El hidroplastificado es un **SISTEMA: SELLADOR + HIDROLACA**.

Previamente aplicar 1 o 2 manos de **SELLADOR AL AGUA PLASTICROM®** de acuerdo al tipo de madera, dejando secar correctamente.

Lijar con paño abrasivo con equipo adecuado o con lija 180-220 a mano (muy suave). Aspirar el polvillo y limpiar con paño humedecido en agua.

Teñir previamente la madera con **TINTA COLOR PETRILAC**. Aplicar 2 o 3 manos de **HIDROLACA PLASTICROM®** en el sentido de las vetas, extendiendo con movimientos continuos de ida y vuelta.

Utilizar el aplicador especial para laca al agua o bien "pad", para obtener terminaciones parejas; pincel, solamente en bordes y zócalos.

Para terminaciones más lisas requiere un lijado entre manos. Para ello usar un paño abrasivo o lijas 220 o de mayor número.

Para alto tránsito, dar más cantidad de manos de **HIDROLACA PLASTICROM®**.

RENDIMIENTO

11 a 13 m² por mano por litro, dependiendo de las condiciones de la absorción y rugosidad superficial.

TIEMPO DE SECADO

Entre manos 2 y 3 horas, dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura y humedad. A mayor humedad ambiente el tiempo de secado se retrasa.

USO Y MANTENIMIENTO

Dejar transcurrir de 24 a 48 horas antes de liberar su uso. Tener en cuenta que la dureza final la alcanza entre los 15 y 20 días. En caso de colocar muebles dentro de las primeras 24 horas es conveniente proteger las zonas de apoyo.

Se sugiere barrer regularmente y limpiar sólo con trapo humedecido en agua, evitando mojar el piso en las primeras 2 semanas de aplicado. No usar limpiadores alcalinos o abrasivos. Los elementos de trabajo se lavan con agua tibia inmediatamente después de su uso. No aplicar con temperaturas por debajo de 12° C. Por ser un producto base acuosa no almacenar a temperaturas menores a 5° C, para evitar el congelamiento.

TIPOS DE ACABADOS

Brillante (ceroso) y Satinado.

PRESENTACION

Bidones de 1, 5 y 10 litros.