



# PETRILAC®

## HIDROPLASTIFICADOR MELACRIL - Poliuretano al agua para pisos de madera en interiores.

El **HIDROPLASTIFICADOR MELACRIL®** está fabricado con materias primas importadas de Alemania y aditivos especiales, que conforman la más alta calidad en plastificantes de base acuosa, fabricados por **PETRILAC®** para exclusivo uso de los profesionales. Es monocomponente, transparente y deja lucir la veta de la madera, siendo que es elegido para ambientes de muy fina decoración. Fácil aplicación y mantenimiento y se requiere del uso del **SELLADOR AL AGUA MELACRIL®** para formar una base que no cambie el color de la madera, sobre todo en aquellas que poseen un alto grado de exudación. Muy buena dureza y resistencia al tránsito intenso y la abrasión – golpes y rayaduras-. Al no poseer olor y tener un rápido secado, los ambientes pueden ser habitados en menor tiempo, aún por aquellas personas sensibles a solventes y elementos químicos.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Recomendamos leer las instrucciones generales de **PULIDO Y PLASTIFICADO PARA PISOS DE MADERA**. Para obtener un resultado óptimo se deberá preparar correctamente el piso, realizar un perfecto pulido a máquina, utilizando las lijas adecuadas y finalizando con lija fina grano 180 ó 220. Rellenar juntas y nunca usar solventes para la limpieza de la madera, pues afecta adherencia, secado y dureza de **MELACRIL®**.

En pisos con plastificados en buenas condiciones, solo lijar hasta mateado parejo y aplicar 1 ó 2 manos más de acuerdo al desgaste. No debe usarse sobre plastificados al solvente, en este caso aconsejamos pulir el piso previamente.

### APLICACION

Mezclar bien antes de usar.

Elegir un sector desde el que se comience el hidroplastificado y aplicar sin diluir con aplicador para lacas al agua, "pad" o pincel. En bordes y zócalos, "peinar" para evitar formación de burbujas. Previa aplicación de **SELLADOR ACRILICO MELACRIL®**, se aplicarán, como mínimo 3 manos de **HIDROPLASTIFICADOR MELACRIL®** dejando transcurrir 3 a 4 horas entre ellas. Liberar al tránsito pasadas 24 horas de la última aplicación, teniendo en cuenta que la dureza final la adquiere a los 7 días.

Las herramientas utilizadas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

### CAMBIOS DE COLOR

Para efectuarlos teñir previamente la madera con **TINTA COLOR PETRILAC®** diluida con el **DILUYENTE POLIURETANICO PETRILAC®** de exclusivo uso para profesionales en la proporción necesaria para lograr la intensidad de tono deseada.

Sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.

### RENDIMIENTO

De 13 a 15 m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del pulido.

### TIEMPO DE SECADO

**Entre manos:** de 3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y tipo de madera.

### LIMPIEZA

Barrer regularmente y limpiar con un paño humedecido en agua o con CIF para pisos plastificados, siguiendo las instrucciones de su envase.

### SUGERENCIAS DEL USO Y MANTENIMIENTO

No mojar el piso en las primeras 2 semanas de aplicado y evitar en lo posible el derrame de líquidos con contenido alcohólico. No usar limpiadores alcalinos o abrasivos. No aplicar con temperaturas por debajo de 12° C. Evitar que se congele.

### TERMINACION

Brillante y satinado (listos para usar).

### PRESENTACION

1 lt., 5 lts. y 10 lts.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **PETRILAC PROFESIONAL**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

Para información sobre la distribución a todo el país: [industria@petrilac.com.ar](mailto:industria@petrilac.com.ar)