



ROLAC - Para pisos de madera en interiores.

El **POLIURETANO ROLAC®** para pisos de madera está elaborado con las mejores resinas, aditivos y solventes, con una formulación dirigida exclusivamente al profesional que, con su experiencia, logra excelentes resultados a menor costo. Su película es incolora y transparente, realza las vetas y la belleza de la madera, brindando protección y decoración. Muy duradero y resistente al tránsito. Fácil aplicación y mantenimiento.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Recomendamos leer las instrucciones generales de **PULIDO Y PLASTIFICADO PARA PISOS DE MADERA**. Realizar pulido fino a máquina, terminando con lija 180. Eliminar el polvo de dicho pulido por medio de barrido y/o aspirado. Pasar un paño que no suelte pelusa, humedecido en agua. Nunca usar solventes para la limpieza de la madera.

APLICACION

Si se desea mantener el color de la madera, sin oscurecimientos por efecto de la luz, resinas o taninos, aplicar previamente 1 mano de **SELLADOR VINILICO PETRILAC®**.

Aplicar un mínimo de 3 manos a pincel (cerda pura) con intervalos de por lo menos 6 a 8 horas entre ellas. Diluir en todas las manos con 10 a 15 % de **DILUYENTE PARA POLIURETANO PETRILAC® -EXCLUSIVO USO PROFESIONAL-**. Ante un tránsito intenso, aumentar el número de manos.

Liberar su uso a las 24 horas de aplicada la última mano, pero tener en cuenta que la dureza final se alcanza a los 8 o 10 días. Para cambiar el color de la madera teñirla, previo al plastificado con **TINTA COLOR PETRILAC®** mezclada con el **DILUYENTE PARA POLIURETANO PETRILAC®** en la proporción necesaria para lograr la intensidad de tono que se desee y un 20-30% de **POLIURETANO ROLAC®**. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

Para demarcaciones en canchas de básquet u otros pisos deportivos, se aplicarán las 2 primeras manos en forma habitual, lijando una vez seco, hasta matear. Mezclar un pomo de laca automotor, nitrocelulósica o universal; con 1 litro de **POLIURETANO ROLAC®** y pintar. Una vez seco, aplicar las manos restantes.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 12 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del pulido.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 2 a 3 horas.

Para lijar: 5 a 6 horas.

LIMPIEZA

La higiene del piso se realiza con un paño humedecido en agua o con Cif pisos plastificados, siguiendo las instrucciones del envase. Las herramientas de trabajo se limpian con **LIMPIAPINCELES PETRILAC®**.

MANTENIMIENTO

Cuando el grado de deterioro lo justifique, lijar hasta lograr un mateado parejo y aplicar 1 o 2 manos de **POLIURETANO ROLAC®**, de acuerdo al desgaste producido.

TERMINACION

Brillante y satinado, pudiendo lograr otros grados de brillo con el agregado de hasta 100 cm³ de **MATEANTE PETRILAC®**; si se excede esta proporción, afectará la dureza y resistencia de la película.

PRESENTACION

Brillante: 1, 4 y 10 litros.

Satinado: 4 y 10 litros.cia de la película.