



PETRILAC®

FONDO POLIURETANICO ALTO RELLENO - Para muebles de madera

Bicomponente - Base Solvente

PROPIEDADES

Superior poder de sellado y relleno.
Gran transparencia que realza las vetas naturales y las previamente entintadas.
Fácil de lijar y sencilla aplicación a soplete.
Especial para enchapados y terminaciones de poro cerrado.
Ahorro de tiempo y trabajo.
Uso para interiores.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 2 a 1 (base + catalizador P9010):

Relación de mezcla en volumen: 2 partes de volumen de A + 1 parte en volumen de Catalizador para Fondo Alto Relleno P9010.

Diluyente: utilizar hasta 30% de Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC®.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 1 a 1 (base + catalizador P9000):

Relación de Mezcla en Volumen: 1 parte en volumen de A + 1 parte en volumen de Catalizador P9000.

Apariencia: líquido.

Diluyente: utilizar hasta 10% de Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC®.

Vida útil de la mezcla: 6 a 8 horas.

Esperar mínimo 10 a 15 minutos antes de proceder al agregado del **Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC®** para la aplicación. Mantener este producto en su envase original bien cerrado, resguardándolo de toda humedad.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar limpia y seca, totalmente libre de ceras, grasas, resinas, restos de adhesivo y polvo. Debe ser lijada previo al pintado con lija 180 a 280.

APLICACIÓN

Mezclar antes de usar.

A soplete: diluir con **Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC®**. Los procesos habituales de pintado requieren de 1 a 3 manos -según el tipo de madera y acabado que se desee-. No aplicar capas excesivamente gruesas para evitar, especialmente con temperaturas mayores a 28°C, los clásicos defectos de hervido. En caso de utilizarse en condiciones de muy baja temperatura ambiente, podrían verse alteradas algunas de las características del producto. Se recomienda la utilización de elementos de protección personal tanto en la preparación, como en la aplicación del producto. Los equipos utilizados para el pintado se limpian con el diluyente citado.

TIEMPO DE SECADO

Libre de polvo: 10 a 15 minutos.

Al tacto: 2 horas.

Para lijar: 3 a 4 horas.

Estos valores varían de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad ambiente presentes en el recinto donde se realiza la aplicación.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

PRODUCTO INFLAMABLE DE 1ra.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar

Para información sobre la distribución a todo el país: industria@petrilac.com.ar